

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

INTELLIGENT ASP

Наименование

Высокопрозрачная, матовая грунтовка на водной основе со слабым запахом, подходит для подготовки к окрашиванию большинства внутренних и наружных поверхностей, с отличной адгезией к существующим алкидным покрытиям. Высокорекомендуется для использования с Little Greene финишом на водной основе для внутренних и наружных работ.

Свойства

степень блеска	матовый(менее чем 6%)
расход	14 м2 на литр (зависит от пористости и текстуры поверхности)
рекомендуемая толщина пов-ти	30 микрон на слой.
рек-ое кол-во слоев	1 или 2, как требуется
время высыхания	1-2 часа

время между слоями	2-3 часа минимум
объем твердых частиц	38%
доступные цвета	все цвета Little Greene
размер упаковки	1 и 2.5 л

ИСПЫТАНИЯ И НОРМЫ

Изготовлено под эгидой ISO 9001: 2008 качества и ISO 14001: 2004 системы экологического менеджмента.

BS EN71-3: 2019 Безопасность игрушек. Спецификация для миграции определенных элементов. (Сертификат испытаний предоставляется по запросу) 2004/42 / ЕС Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. А / D WB): 130 г / л (2010). Этот продукт содержит макс. 2 г / л VOC.

Этот продукт был протестирован в соответствии с правилами, изложенными во французском Указе о качестве воздуха в помещениях № 2011-321 - Arrete, апрель 2011 года, и получил степень В.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новая древесина: Для мягкой древесины сучки должны быть закрыты грунтовкой Little Greene Aluminium Wood, чтобы предотвратить появление пятен. Смолистые твердые породы древесины требуют очистки и обработки грунтовкой Little Greene Aluminium Wood Primer (для получения более подробной информации обратитесь к соответствующему техническому описанию) перед нанесением грунтовки Обеспечить влажность древесины ниже 15% до начала работ. Влажная древесина никогда не должна окрашиваться, так как это может привести к образованию пузырей, отслаиванию, растрескиванию и преждевременному разрушению покрытия.

Зеленый дуб не должен быть окрашен, если он не был выдержан в течение по крайней мере 6 месяцев.

Металлы: Цветные металлоконструкции должны быть вручную или механически очищены, чтобы удалить любую поверхностную ржавчину перед применением.

Керамическая плитка и стекло. Рекомендуется для керамической плитки и стекла, но не в душевой или комнате с повышенной влажностью

Существующее лакокрасочное покрытие: удалить все отслаивающиеся лаки. Обезжирите подходящим моющим раствором, таким как сахарное мыло, затем промойте чистой водой. Тщательно протрите наждачной бумагой средней абразивности чтобы получить гладкую поверхность без дефектов, «растущевая» участки, где была удалена краска. Хорошо зачистите, отшлифуйте и нанесите грунтовку на открытую поверхность.

Пластмассы: для долговременной работы очистите и слегка отшлифуйте поверхности перед применением.

Новые гипсовые стены: для снятия гипса подождите не менее четырех недель, чтобы гипс полностью высох. Нанесите грунтовочный слой, разбавив краску добавлением чистой воды от 5 до 25% (об. / Об.) в зависимости от пористости основания. Разрежьте щеткой, используя те же рекомендации по разбавлению, что и при грунтовании, чтобы улучшить текучесть и герметизацию основания.

Для новых, полностью оштукатуренных стен, подождите не менее шести месяцев, пока штукатурка полностью не высохнет перед покраской.

Этот продукт не рекомендуется для покраски извести или других натуральных штукатурок. Для известковой штукатурки используйте разбавленную эмульсию Absolute Matt. (см. технический паспорт).

Существующие штукатурные стены. Слегка вымойте все имеющиеся поверхности чтобы удалить пыль или поверхностные загрязнения.

Нанесите грунтовочный слой, разбавив его добавлением чистой воды от 0 до 25% (об. / Об.) в зависимости от пористости субстрата

ПРИМЕНЕНИЕ

Тщательно перемешайте перед использованием. Не наносите на поверхности, если температура окружающей среды ниже 8 ° C или существует опасность дождя во время нанесения или высыхания. Чтобы получить хороший результат наносите щедро, но избегайте чрезмерного наслаивания

Чистка: используйте высококачественную синтетическую щетинную кисть, подходящую по размеру. Новые кисти следует кондиционировать, промывая их в чистой воде и тщательно высушивая чистой безворсовой тканью.

Избегайте погружения кисти слишком глубоко в краску, чтобы краска не попала в наконечник. Избегайте капель и брызг, не перегружая щетку. наносите краску ровными мазками и расширяйте только область рисования, чтобы можно было легко поддерживать влажный край. Для получения наилучшего качества последние мазки кистью совершайте в одном направлении и никогда не наносите краску на слой, который уже начал высыхать.

Валик: используйте валик с коротким ворсом для лучшего внешнего вида на гладких поверхностях. При необходимости увеличьте длину ворса для текстурированных поверхностей, чтобы обеспечить равномерное и тщательное покрытие. Последние мазки всегда совершайте в одном направлении, сохраняя влажный край по всему периметру. Никогда не наносите краску на слой, уже начавший высыхать, так как это приведет к образованию темных пятен и нежелательных бликов.

Disclaimer - The information on this data sheet is correct to the best of our knowledge and experience. The Little Greene Paint Company reserves the right to modify data contained herein, without notice. The information supplied does not absolve users from responsibility to carry out their own tests and experiments, not does it imply any legally binding assurance of certain properties or suitability for any specific purpose. Conditions of service and application may be beyond our control, so no liability whatsoever can be accepted on the basis of the information supplied herein.

Little Greene®

— P A I N T & P A P E R —

INTELLIGENT ASP

Краскопульт:

Стандартный

толщина сопла от/до : 40%(v/v) воды

размер сопла: 1.60 до 2.00 mm (62 to 78

давление воздуха: 100) 0.28 to 0.41 MPa (40 to 60 psi)

Безвоздушный

толщина сопла от/до 20%(v/v) water

размер сопла 0.28 to 0.54 mm (11 to 21 thou)

давление на сопло 12.6 to 19.6 MPa (1800 to 2800 psi)

ОЧИСТКА

Удалите излишки краски и промойте все оборудование чистой водой сразу после использования. Никогда не храните кисти или валики в воде, так как это приведет к ухудшению их эксплуатационных характеристик.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей. Убедитесь, что жестяные крышки надежно и правильно заменены после использования.

При вскрытии и хранении в условиях, указанных выше, этот продукт стабилен в течение как минимум двух лет.

УТИЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте излишки или отработанную краску у лицензированного оператора по переработке отходов. Пустые металлические контейнеры могут быть переработаны (снимите пластиковую ручку с 2,5 л банки).

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Всегда читайте этикетку на банке перед использованием. Обеспечьте максимальную вентиляцию во время нанесения и высыхания. Обратитесь к паспорту безопасности материала для получения более подробной информации.

Disclaimer - The information on this data sheet is correct to the best of our knowledge and experience. The Little Greene Paint Company reserves the right to modify data contained herein, without notice. The information supplied does not absolve users from responsibility to carry out their own tests and experiments, not does it imply any legally binding assurance of certain properties or suitability for any specific purpose. Conditions of service and application may be beyond our control, so no liability whatsoever can be accepted on the basis of the information supplied herein.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com