

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ WALL & CEILING PRIMER & UNDERCOAT ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА



<b>Наличие:</b>	В банках 0,75 и 2,5 в 10 цветах из палитры Farrow & Ball (1, 10,15, 18 , 22, 26, 32, 37, 49 и Белый).													
<b>Состав:</b>	Эластичная паропроницаемая грунтовка на водной основе.													
<b>Сфера применения:</b>	Грунтовка на водной основе. Предназначена для внутренних работ на гипсовых стенах как основа под Farrow & Ball Estate Emulsion и Modern Emulsion.													
<b>Подготовка поверхности:</b>	<p>Убедитесь, что поверхность ровная, чистая, сухая, очищена от пыли, грязи и прочего. Гипс – для покрытых порошком поверхностей нанесите один слой стабилизирующей грунтовки для сцепления нестабильного гипса, затем один слой грунтовки для стен и потолка Farrow &amp; Ball.</p> <p>Время высыхания гипса – 7 дней на каждые 5 мм толщины.</p> <table><tr><td>Рекомендуемые нормы разбавления:</td><td>Кисть</td><td>Валик</td></tr><tr><td>Сухой зачищенный гипс/ камень/ стены с покрытием</td><td>30%</td><td>30%</td></tr><tr><td>Сухой зачищенный гипсокартон</td><td>15%</td><td>15%</td></tr><tr><td>Заплатанная стена</td><td>более 30 %</td><td>более 30%</td></tr></table> <p>Норма разбавления зависит от пористости поверхности. Рекомендуется протестировать на небольшом участке, чтобы определить требуется ли дополнительное разбавление. Окончательный слой должен быть неразбавленный, чтобы усилить цвет верхнего слоя.</p> <p>Если гипс недостаточно подготовлен, могут возникнуть трудности с нанесением или различия в цвете или степени блеска.</p> <p>Предварительно окрашенные, не пористые поверхности – нанесите один слой грунтовки для потолка и стен, чтобы усилить сцепление и глубину цвета. Глянцевые или масляные поверхности – должны быть зашкурены, затем промыты моющим средством. Нанесите один слой грунтовки для потолка и стен Farrow &amp; Ball.</p>		Рекомендуемые нормы разбавления:	Кисть	Валик	Сухой зачищенный гипс/ камень/ стены с покрытием	30%	30%	Сухой зачищенный гипсокартон	15%	15%	Заплатанная стена	более 30 %	более 30%
Рекомендуемые нормы разбавления:	Кисть	Валик												
Сухой зачищенный гипс/ камень/ стены с покрытием	30%	30%												
Сухой зачищенный гипсокартон	15%	15%												
Заплатанная стена	более 30 %	более 30%												
<b>Нанесение:</b>	Не используйте грунтовку при температуре ниже 10 и выше 30 градусов Цельсия. Тщательно перемешайте краску перед использованием.													
<b>Стойкость к мытью:</b>	Отсутствует													
<b>Расход:</b>	До 65 квадратных метров с 5 литров. Расход зависит от состояния поверхности.													
<b>Время высыхания:</b>	Высыхание через 2 часа, повторное нанесение не ранее, чем через 4 часов, в зависимости от условий нанесения.													
<b>Хранение:</b>	Продукт классифицируется как воспламеняемый. Используйте в течение 12 месяцев со дня приобретения. Производитель не несет ответственности за сохранность товара после этого срока.													
<b>Утилизация:</b>	Обращайтесь в местные органы управления за соответствующей информацией.													
<b>Меры предосторожности:</b>	Краска пожароопасная. Убедитесь, что обеспечили максимальную вентиляцию в помещении в период нанесения и высыхания. Храните вдали от источников огня – не курить. Избегайте попадания на глаза. При попадании на глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Если же краска попала на кожу, то её нужно промыть очистительным средством, мылом и водой. Хранить в недоступном для детей месте.													
<b>Экология:</b>	Допустимое содержание ЛОС по требованиям 2010 г.	30 г/л												
	Фактическое содержание ЛОС	0,6 г/л												
	Фактическое содержание ЛОС, в % к допуску	0,04%												