

Инструкция по подготовке поверхности и нанесению краски

Описание продукта	ONE COAT CEILING PAINT - глубококоматовая акриловая краска для потолков премиум качества с отличной укрывистостью. Специально разработана для того, чтобы закрашивать большинство цветных поверхностей в один слой. Обладает противогрибковой защитой				
Назначение	<ul style="list-style-type: none"> • Для окраски потолков в любых помещениях в доме • Подходит для окраски новых и ранее окрашенных поверхностей на всех типах подложки 				
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> • Отличная укрывистость, одного слоя достаточно для укрытия большинства цветов • Матовая поверхность помогает маскировать небольшие дефекты основания • Хорошие реологические свойства • Практически без запаха (Zero VOC) • Обладает противогрибковой защитой 				
Информация о продукте:	Степень блеска	Глубокоматовая			
	Цвет	Белый			
	Теоретическая укрывистость	9,8 м ² /л на один слой при 30 мкм DFT. Только в качестве руководства			
	Практическая укрывистость	10 м ² /л на один слой. Практический расход зависит от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности, а также техники нанесения и используемых инструментов			
	Летучие Органические Вещества (VOC)	0 г/л			
Особенности применения	Подготовка	Тщательно размешать лопаткой до однородного состояния			
	Инструменты	Кисть, валик. Валик с ворсом 10 мм дает наилучший результат			
	Разбавление	Не рекомендуется. Продукт готов к применению			
	Очистка инструмента	Вода			
	Условия нанесения	Температура Поверхности	Окружающая Температура	Относительная Влажность	
		Min: 10 °C	Min: 10 °C	Min: 10%	
		Или при 2 °C min. выше «точки росы»			
Время высыхания при температуре 23 °C и 50% относительной влажности	Сухой на отлип	30 минут			
	Нанесение 2 слоя	2 часа			
	Полный набор прочности	-			
Хранение	Хранить вдали от прямых солнечных лучей в сухом и прохладном месте при температуре от +5°C до +35°C. Не замораживать. Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления				
Фасовка	1л, 5л				

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Убедиться перед покраской, что поверхность сухая, твердая, чистая и обезжирена, отсутствует пыль и другие загрязнения. Загрунтовать шляпки гвоздей средством **METALCARE MILD STEEL PRIMER (UC 501)**. Отверстия от гвоздей и другие дефекты исправить средством **POLYCELL MENDALL 90** или **POLYFILLA INTERIOR**. Пятна от **POLYFILLA INTERIOR** загрунтовать **PLASCON PLASTER PRIMER (UC 56)**. Удалить плесень бытовым отбеливателем и промыть водой

1.	НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ Цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсокартон, бетон, фибро-цемент Загрунтовать поверхность с помощью PLASCONE PLASTER PRIMER (UC2)
2.	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ Удалить отслаивающуюся краску путем скобления и/или шлифования. Загрунтовать очищенные участки грунтовкой, соответствующей типу поверхности. Удалить все загрязнения с помощью средства POLYCELL SUGAR SOAP POWDER . Промыть чистой водой, чтобы удалить остатки SUGAR SOAP . Удалить всю пыль и песок, тщательно очистить поверхность до матового состояния и нанести один слой PLASCON UNIVERSAL UNDERCOAT (UC1)
3.	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ Полностью удалить всю старую краску с механическим способом (скоблением, шлифованием и т.д.) и/или при помощи средства REMOVALL ALL PURPOSE COATINGS REMOVER (RRA 220) . Тщательно промыть средством POLYCELL SUGAR SOAP POWDER . Промыть чистой водой. Действовать, по схеме, указанной в пункте 1 для новых поверхностей

Нанесение	<ul style="list-style-type: none"> • Тщательно размешать краску ONE COAT CEILING PAINT до однородного состояния • Нанести достаточный слой краски кистью или валиком для достижения полной укрывистости • В случае необходимости нанесения второго слоя дать высохнуть не менее 2-х часов (при 23 °C)
Предупреждение	<ul style="list-style-type: none"> • Не наносить краску при температуре поверхности и окружающей среды ниже 10 °C и выше 40 °C • Гипсовые штукатурки и гипсокартон обязательно должны быть загрунтованы что бы

	избежать контакта с водой, т.к. вода разрушает гипс
Меры предосторожности	<ul style="list-style-type: none">• Хранить в недоступном для детей месте• Обеспечить хорошую вентиляцию во время нанесения и сушки• При случайном контакте с кожей немедленно промыть с помощью мыла и воды или другим очищающим средством для кожи• Не допускать попадания в глаза. В случае контакта, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу• Вредно при проглатывании. Не вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью• Для получения полной информации, обратиться к Листу Безопасности
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:	Технические указания в этой спецификации предоставлены с учетом нашего опыта и с целью достижения оптимальных результатов при использовании продукции. Мы не несем ответственности за ущерб, нанесенный из-за неправильного выбора или неверного использования продукции, а также некачественного проведения работ, поскольку условия применения, способа подготовки поверхности перед окраской находятся вне нашего контроля
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	KANSAI PLASCON (PTY) LIMITED 10 Frederic Cooper Drive, Factoria, Crugersdorp, South Africa, 1739. Tel: +27-11-951-4500